



SINTFOND è un'antiruggine sintetica a base di resine alchidiche e ossidi di ferro. La sua formulazione conferisce al prodotto facile pennellabilità e garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici. È indicata per proteggere lavori di carpenteria e manufatti in ferro. È sovraverniciabile solo con fondi e smalti sintetici.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### SUPPORTI

- Verniciature originali opportunamente carteggiate.
- Lamiera grezza, sgrassata e carteggiata.

### PREPARAZIONE

Sgrassare con diluente ed asportare con spazzola metallica o carta abrasiva le scaglie di laminazione non aderenti, tracce di ruggine o vernice non perfettamente aderente. Carteggiare la superficie, pulire accuratamente ed applicare il Sintfond. Dopo 8-12 ore applicare lo smalto di finitura.

### APPLICAZIONE

Attrezzatura	Pennello - rullo	Spruzzo ad aria	Airless
Diluizione	10-20% in peso	20-30% in peso	10% in peso
Ugello	-----	1,6 - 1,8	0,11 - 0,13 inches
Pressione alla pistola bar	-----	3 - 4	120 - 140
Numero mani	1 - 2	1 - 2	1 - 2
Spessore consigliato	40-50 micron	40-50 micron	40-50 micron

Applicare il prodotto con temperature ambientali tra +7° C e 35° C

### DILUENTI

- Acquaragia
- Diluente sintetico ad aria (solo per soluzioni a spruzzo).

### ESSICAZIONE A 20°C

AD ARIA	
Intervallo tra le mani:	8-12 ore
Fuori polvere:	dopo 1-2 ore
Maneggiabilità:	dopo 8-12 ore
Duro:	dopo 24-48 ore


### DATI TECNICI

Stoccaggio: in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore  
 Resa teorica: 6-8 mq/l di miscela pronto all'uso

### NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

**PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE**



<https://www.kleverpaints.it/ferro/>



Pitture - Colori - Vernici

**KLEVER Paints**

s.p. 333 (ex 264) - 81030 Castel Volturno (Ce) | tel. 0823 763 416

[www.kleverpaints.it](http://www.kleverpaints.it) | [kleverpaints@libero.it](mailto:kleverpaints@libero.it)

C.F. e Part. IVA 01899240616