



SINTLACK è uno smalto sintetico extra ad alta copertura, per interno ed esterno. Formulato con speciali resine alchidiche con modifica uretanica che conferisce al prodotto alte prestazioni. Contiene pigmenti resistenti alla luce esenti da cromo e piombo. Tali componenti conferiscono al prodotto: facile pennellabilità, eccezionale distensione ed ottimo potere protettivo e decorativo. Indicato per la verniciatura di qualsiasi manufatto in ferro o legno (inferriate, cancelli, infissi, ecc.).



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### SUPPORTI

- Verniciature originali opportunamente carteggiate con carta P360-400.
- Vecchie verniciature in condizioni buone.
- Legno nuovo o legno già verniciato opportunamente carteggiato con carta abrasiva fine.
- Antiruggini, fondi, ecc.

### PREPARAZIONE

Consultare la scheda tecnica del fondo o dell'antiruggine che viene utilizzata. Si raccomanda carteggiatura finale. Su ferro si consiglia di applicare 1-2 mani di antiruggine Sintfond. Dopo 24 ore procedere all'applicazione del Sintlack. Su legno si consiglia di stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare, pulire accuratamente ed applicare una mano di fondo per legno. Dopo 12-24 ore carteggiare, pulire ed applicare il Sintlack.



### APPLICAZIONE

Attrezzatura	Pennello - rullo	Spruzzo ad aria	Airless
Diluizione	5-10% in peso	10-15% in peso	5-15% in peso
Ugello	----	1,6 - 1,8	0,13 - 0,15 inches
Pressione alla pistola bar	----	3 - 4	120 - 140
Numero mani	1 - 2	1 - 2	1 - 2
Spessore consigliato	30-50 micron	30-50 micron	30-50 micron

Applicare il prodotto con temperature ambientali tra +7° C e 35° C




### DILUENTE

Acquaragia o Diluente sintetico ad aria.

### ESSICCAZIONE A 20°C

AD ARIA	
Intervallo tra le mani:	12-24 ore
Fuori polvere:	dopo 4-6 ore
Maneggiabilità:	dopo 12-24 ore
Duro:	dopo 24-48 ore



### RIVERNICIATURA

È sempre possibile dopo le 24 ore o dopo completo indurimento.



### DATI TECNICI

Stoccaggio: in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore  
 Resa teorica: 10-12 mq/l di miscela pronto all'uso, spessore 40 micron



### NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

**PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE**

<https://www.kleverpaints.it/ferro/>



Pitture - Colori - Vernici

**KLEVER Paints**

s.p. 333 (ex 264) - 81030 Castel Volturno (Ce) | tel. 0823 763 416

[www.kleverpaints.it](http://www.kleverpaints.it) | [kleverpaints@libero.it](mailto:kleverpaints@libero.it)

C.F. e Part. IVA 01899240616